



مصنع انكور الايد ذ.م.م.

**ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C.**

MFG. OF SILICONE, ACRYLIC & POLYURETHANE SEALANTS, WATERPROOFING COATINGS, AEROSOL PRODUCTS, ADHESIVE TAPES AND HOME CARE PRODUCTS

P.O. Box: 21152, Sharjah, U.A.E.

E-mail: info@anchorallied.com

Tel.: +971-6-5342091, Fax: +971-6-5342107

Website: www.anchorallied.com



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ANCHORSEAL 3040

## СРЕДНЕМОДУЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ANCHORSEAL 3040** это среднемодульный гибридный строительный герметик с высокой начальной адгезией, начальной прочностью, который затвердевает при реакции с влагой и образует прочное эластомерное соединение. Обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов, включая бетон, природный камень, стекло, ПВХ, EPDM (СКЭП) и др. Рекомендуется для приклеивания EPDM (СКЭП) к металлу без покрытия, оцинкованному металлу, бетону и алюминию.

#### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная адгезия без необходимости предварительного грунтования;
- Хорошая адгезия к пластику;
- Влагодотверждаемый;
- Нет в составе изоцианатов и силиконов;
- Низкая усадка;
- Не пузырится;
- Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, влаге и погодным условиям;
- Постоянно эластичный;
- Отличные механические свойства.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Приклеивание фасадной EPDM мембраны;
- Сборные и откидные панели;
- Кирпичная и блочная кладка;
- Облицовка гипсокартоном;
- Фиброцементный лист;
- Алюминиевые окна;
- Стекловолокно;
- Крашеное дерево;
- Нержавеющая сталь;
- Склеивание различных пластиками.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Консистенция	Гладкий, нестекающий
Цвет	Черный, Белый, Серый
Удельная плотность	1.5
Стекание	Отсутствует
Первичное отверждение, образование поверхностной пленки при t 25°C, максимум минут	20
Скорость отверждения, мм/сут	3.3
Температура нанесения (применения)	+5°C до +35°C
Термоустойчивость (после отверждения)	от -40°C до +80°C

Твердость по Шору А	25
Прочность, Н/мм <sup>2</sup>	1
Растяжение при разрыве, %	420
Модуль при 100% растяжении, Н/мм <sup>2</sup>	0.9

### УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

**Подготовка поверхности:** все стыки должны быть абсолютно чистыми. Для бетона рекомендуется пескоструйная обработка. Все отвердители, герметики, жир, гидроизоляционные составы и т.д. должны быть удалены. Для непористых поверхностей, таких как стекло, металл и пр. рекомендуется очистка с помощью метилэтилкетона или толуолом. При герметизации шва рекомендуется установить забутовочный шнур. Не использовать наполнители, обработанные битумными продуктами, смазкой или маслом. При необходимости они должны быть удалены или отделены виниловой лентой или полиэтиленовой пленкой.

**Применение:** Наносить при помощи пистолета для герметика, вручную и при помощи насосного оборудования. Плотно прижать к стыку, чтобы обеспечить хорошее заполнение, и обработать при помощи шпателя.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать в хорошо проветриваемом помещении и избегать вдыхания паров. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

**УПАКОВКА:** В фольгированной упаковке 600мл.

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты изготовления, при условии, что герметик хранится в оригинальной закрытой упаковке. Хранить в сухом прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C, вдали от прямых солнечных лучей и источника тепла.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Чистящие средства: растворитель на основе ксилола – не подходит для использования с пластиками или другими деликатными покрытиями.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ:

Отсутствуют.

### ЗАМЕТКИ

Считается, что информация и данные, содержащиеся в техническом паспорте продукта, являются точными и надежными; однако ответственность за определение пригодности продукта для использования лежит на пользователе. Поскольку поставщик не может знать все виды использования или условия использования, которым может подвергаться продукция, никаких гарантий относительно пригодности или пригодности для конкретного использования или назначения поставщик не несет. Пользователь несет ответственность за тщательное тестирование любого предлагаемого использования нашей продукции и независимо заключает удовлетворительную работу в заявке. Аналогичным образом, если заявка, технические характеристики продукта или способ использования наших продуктов требуют одобрения или разрешения правительства, ответственность за получение данного разрешения полностью ложится на пользователя.

### НЕ ГАРАНТИРОВАНО

Поскольку хранение, обработка и применение материала осуществляется за пределами Anchor Allied Factory LLC, мы не можем нести ответственности за полученный результат. Единственная ограниченная гарантия Anchor Allied Factory LLC – это продукт, отвечающий спецификациям производства, действующим на момент отправки. Нет гарантий или товарной пригодности или пригодности для использования, а также никакой явной или подразумеваемой гарантии. Anchor Allied Factory LLC не будет нести ответственности за любой случайный или косвенный ущерб любого рода. Исключительным средством правовой защиты от нарушения такой ограниченной гарантии является замена любого продукта, который, как считается, без гарантии. Предложения об использовании не должны рассматриваться как побуждение нарушать какие-либо патенты.